

Produttore:	ROCKOLORS SRL
Sede:	Via E.Fermi, 30 – Cagli – (PU)
Impianto di Produzione:	Via E.Fermi, 30 – Cagli – (PU)
Anno di marcatura:	2016
Numero del Certificato:	0398/MC/16.001
Norma di riferimento:	UNI EN 14227-1
Descrizione prodotto:	Miscele legate con cemento per fondi e sottofondi stradali

Nome Commerciale			Misto cementato
Designazione Granulometrica			0/31,5
Granulometria	Setaccio da 40 mm	Valori (%)	100%
	Setaccio da 31,5 mm	Valori (%)	95%
	Setaccio da 25 mm	Valori (%)	89%
	Setaccio da 20 mm	Valori (%)	80%
	Setaccio da 16 mm	Valori (%)	74%
	Setaccio da 14 mm	Valori (%)	69%
	Setaccio da 12,5 mm	Valori (%)	62%
	Setaccio da 10 mm	Valori (%)	56%
	Setaccio da 8 mm	Valori (%)	48%
	Setaccio da 6,3 mm	Valori (%)	40%
	Setaccio da 4 mm	Valori (%)	31%
	Setaccio da 2 mm	Valori (%)	22%
	Setaccio da 1 mm	Valori (%)	16%
	Setaccio da 0,5 mm	Valori (%)	13%
Componenti	Cemento tipo CEM II/A-LL 42.5	Percentuale in massa (%)	3%
	Aggregato	In frazione unica	Sta 0/31,5 G <sub>A</sub> 85
	Acqua	Percentuale in massa (%)	6,5%
Caratteristiche meccaniche	Resistenza a compressione	EN 13286-41	N/mm <sup>2</sup> 6,17 C <sub>5/6</sub>
	Resistenza a trazione indiretta	EN 13286-42	N/mm <sup>2</sup> 0,52