

 0398	Produttore:	ROCKOLORS SRL
	Sede:	Via E.Fermi, 30 – Cagli – (PU)
	Impianto di Produzione:	Loc. Candiracci - Via E.Fermi, 30 – Cagli – (PU)
	Nome dell’impianto:	Marini
	Anno di marcatura:	2017
	Certificato CE:	0398/CPR/MB/10.002
	Norma di riferimento:	UNI EN 13108-1:2006/AC:2008
	Descrizione prodotto:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

Nome Commerciale	CB 12 USURA 30% BASALTICO	
Dichiarazione di prestazione	D.O.P. MB.27	
Designazione normalizzata	CB 12 usura BM 50/70 30% basaltico	
Requisiti generali + requisiti empirici		
Contenuto di vuoti	Minimo Massimo	$V_{\min 3,5}$ $V_{\max 4,5}$
Contenuto di vuoti riempiti con bitume	Minimo Massimo	$VFB_{\min 72}$ $VFB_{\max 80}$
Vuoti nell’aggregato minerale		$VMA_{\min 14}$
Contenuto di legante		$B_{\min 5,1}$
Temperatura della miscela		140° - 180°
Granulometria	Setaccio da 40 mm	100%
	Setaccio da 31.5 mm	100%
	Setaccio da 20 mm	100%
	Setaccio da 16 mm	100%
	Setaccio da 12.5 mm	95%
	Setaccio da 8 mm	81%
	Setaccio da 4 mm	47%
	Setaccio da 2 mm	33%
	Setaccio da 0.5 mm	18%
	Setaccio da 0.25 mm	13%
	Setaccio da 0.063 mm	6.5%