

 0398	Produttore:	ROCKOLORS SRL
	Sede:	Via E.Fermi, 30 – Cagli – (PU)
	Impianto di Produzione:	Loc. Candiracci - Via E.Fermi, 30 – Cagli – (PU)
	Nome dell'impianto:	Marini
	Anno di marcatura:	2017
	Certificato CE:	0398/CPR/MB/10.002
	Norma di riferimento:	UNI EN 13108-1:2006/AC:2008
	Descrizione prodotto:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

Nome Commerciale		CB 10 USURA
Dichiarazione di prestazione		D.O.P. MB.32
Designazione normalizzata		CB 10 usura BM 50/70
Requisiti generali + requisiti empirici		
Contenuto di vuoti	Minimo	$V_{\min 3.5}$
	Massimo	$V_{\max 4.5}$
Contenuto di vuoti riempiti con bitume	Minimo	$VFB_{\min 72}$
	Massimo	$VFB_{\max 77}$
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{\min 14}$
Contenuto di legante		$B_{\min 5.2}$
Temperatura della miscela		140° - 180°
Granulometria	Setaccio da 40 mm	100%
	Setaccio da 31.5 mm	100%
	Setaccio da 20 mm	100%
	Setaccio da 14 mm	100%
	Setaccio da 10 mm	96%
	Setaccio da 8 mm	91%
	Setaccio da 4 mm	49%
	Setaccio da 2 mm	34%
	Setaccio da 0.5 mm	18%
	Setaccio da 0.25 mm	13%
	Setaccio da 0.063 mm	6.5%